

VERTIKAL TIK 21

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE



DÉSIGNATION

NEUTRALISANT ET FIXATEUR DE ROUILLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine acrylique
 - Agent actif : acides
-



DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur-Intérieur.
- Surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, maritime et industrielle.

SUPPORTS

- Fer et métaux ferreux rouillés.
-



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Éliminer les chancres et boursoufflures de rouille par grattage et brossage.
- Applicable directement sur support rouillé et légèrement humide.
- Éliminer les anciennes peintures, les huiles, les graisses qui empêchent la réaction.

APPLICATION

- Brosse de préférence pour bien pénétrer le support.

RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 10 à 12 m²/L.
- Consommation : 0,08 à 0,10 L/m².
- Consommation variable suivant l'aspect du support.

SÉCHAGE À 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 30 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre agréé. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



→ PROPRIÉTÉS

- Réaction chimique au contact de la rouille.
- Pénètre le support en profondeur et stabilise l'ensemble rouille-métal.
- Forme un film protecteur et favorise l'accrochage des peintures.

→ DURÉE DE CONSERVATION

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.

Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

→ ASSURANCE

VERTIKAL TIK 21 est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

